

ШПАТЛЕВКА ПО ДЕРЕВУ ecoroom WOOD PASTA

Описание

Высококачественная тонкодисперсная шпатлевка для заделки сучков, трещин, иных деревянных поверхностей. Готовая к использованию. Обладает низкой усадкой, высокой водо и атмосферостойкостью, имитирует натуральные породы дерева. Легко наносится, обладает хорошим сцеплением, проста в работе, имеет хорошую сопротивляемость трещинам.

Область применения

Водостойкая шпатлевка, применяется для наружных и внутренних работ. Подходит для заключительного шпатлевания и выравнивания поверхностей из дерева. Используется для заделки сучков, трещин, иных деревянных поверхностей, столярных изделий. Идеально подходит для работ с последующей окраской поверхности, обработкой морилками. Хорошо шлифуется. Без запаха. Шпатлевка обладает очень низкой усадкой, превосходно подходит для нанесения на поверхности, особенно с глубокими трещинами.

Преимущества

- отсутствие запаха
- низкая усадка
- обладает высокой атмосферостойкостью
- легко наносится
- высокоэластичная

Технические характеристики

Внешний вид	однородная густая паста
Цвет пленки после высыхания	белый, возможна колеровка
Расход, г/ м ²	300-900
Сухой остаток, %	80
pH	7,9
Плотность, г/мл	1,6
Разбавитель	вода
Наибольшая толщина нанесения, не более мм	3
Время высыхания, ч	24-48 в зависимости от толщины нанесения и впитывающей способности основания
Температура применения, °C	от +10 до 30

Способ нанесения

Шпатлевку следует тщательно перемешать. При необходимости разбавляют водой не более 5% к объему. Наносить шпателем на подготовленную заранее очищенную от пыли грязи поверхность. Работы проводить при температуре не ниже +10°C. По окончании работы инструмент промыть теплой водой. Оптимальная толщина наносимого слоя 1-2 мм.

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несём ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.

Подготовка поверхности	Требуется очистить и обезжирить поверхность для обеспечения наилучшей адгезии с обрабатываемой поверхностью.
Меры предосторожности	Работать в хорошо проветриваемых помещениях, с использованием спецодежды и средств индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов. При попадании в глаза промыть большим количеством воды обратиться к врачу. Не смешивать с другими типами лакокрасочных материалов. Взрывопожаробезопасно, нетоксично, экологически чистый продукт.
Ограничения	Не допускается разбавление шпатлевки водой более указанных в инструкции пропорций. Не допускается нанесение шпатлевки на грязные, рыхлые, осыпающиеся основания. При использовании рекомендуется защищать обработанную поверхность от выпадающих атмосферных осадков и прямых солнечных лучей до полной полимеризации.
Расход	300-900 г/м ² в зависимости от толщины наносимого слоя.
Время высыхания	Толщина слоя 1 мм. не более 4 часов при температуре +20°C (±2°C) и относительной влажности воздуха 70%.
Хранение	Хранить в плотно закрытой заводской таре при температуре не ниже +5°C и не выше +30°C. Допускается транспортировка и хранение при температуре не ниже -20°C, при этом общее время хранения при отрицательной температуре не должно превышать 30 суток, количество циклов размораживание/замораживание не более 5. Размораживание производить при +23 °C без нагрева источниками тепла не менее суток. Избегать попадания прямых солнечных лучей. Срок годности 12 месяцев от даты изготовления.
Фасовка	0,25 кг; 8 кг; 16 кг. Пластиковое ведро.