



ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

ООО «ВНИИЦИ»

107150, город Москва, улица Ивантеевская, дом 9, цокольный этаж, помещение

III, комната 21

Регистрационный № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ30 от 2021-03-29



Руководитель лаборатории

ИЛ ООО «ВНИИЦИ»

К.П. Исупов

«20» Мая 2022г.

ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЙ (анализа)

№17672-ВНИ/22 от 20.05.2022

1	Объект	Гидроизоляция акриловая с армирующим волокном для OSB
2	Заявитель	Общество с ограниченной ответственностью «БИОДОМ», Адрес: 140108, Московская область, г. Раменское, ул. Михалевича, д. 49, Здание Заводоуправление, офис 317, ИНН: 5040077369, ОГРН: 1075040003158
3	Изготовитель	Общество с ограниченной ответственностью «БИОДОМ», Адрес: Россия, 140108, Московская область, г. Раменское, ул. Михалевича, д. 49, Здание Заводоуправление, офис 317, ИНН: 5040077369, ОГРН: 1075040003158
4	Основание для проведения исследований (анализа)	Заявка № 17672 от 08 Апреля 2022 г.
5	Дата запроса на получение материала для исследований (анализа)	11 Апреля 2022 г.
6	Дата получения материала для исследований (анализа)	20 Апреля 2022 г.
7	Дата проведения исследований (анализа)	25 Апреля 2022 г.
8	Нормативные документы, регламентирующие объем исследований (анализа) и их оценку	ТУ 20.30.22-015-99200017-2019
9	Результаты	Таблица №1

Таблица №1

п/п	Наименование показателя	Показатели		Методы испытаний
		НД	Испытания	
1	Внешний вид	Вязкая паста	Соответствует	ТУ 20.30.22-015-99200017-2019
2	Плотность, кг/л	1,18-1,25	1,2	ТУ 20.30.22-015-99200017-2019
3	Массовая доля нелетучих веществ, %	45-65	53	ТУ 20.30.22-015-99200017-2019
4	Время образования поверхностной пленки при 20°C, ч	2	2	ТУ 20.30.22-015-99200017-2019
5	Условная прочность, мПа, не менее	0,6	0,8	ТУ 20.30.22-015-99200017-2019
6	Прочность сцепления с основанием, мПа, не менее	0,2	0,5	ТУ 20.30.22-015-99200017-2019
7	Относительное удлинений при разрыве, % не менее	200	250	ТУ 20.30.22-015-99200017-2019
8	Водопоглощение по массе, % не более	2	0,5	ТУ 20.30.22-015-99200017-2019

Заключение:

По результатам проведенных исследований (анализа): Гидроизоляция акриловая с армирующим волокном для OSB, **выпускаемая** Обществом с ограниченной ответственностью «БИОДОМ», Адрес: Россия, 140108, Московская область, г. Раменское, ул. Михалевича, д. 49, Здание Заводоуправление, офис 317, ИНН: 5040077369, ОГРН: 1075040003158, **соответствует:** ТУ 20.30.22-015-99200017-2019.

Исполнитель



В.Д. Мелентьев

Настоящий протокол испытаний (исследований) распространяется только на объект, подвергнутый испытаниям (исследованиям).

Запрещается полная или частичная публикация (перепечатка) настоящего протокола без письменного разрешения Испытательной лаборатории ООО «ВНИИЦИ».

Примечание: заключение оформлено по требованию Заявителя.