

ОЧИСТИТЕЛЬ ФАСАДОВ ecoroom Т-10

Описание	Готовый к применению состав от светло-желтого до красного цвета. Эффективен против солей преимущественно карбонатного и сульфатного происхождения. Предназначен для очистки фасадов, строительных конструкций и поверхностей из кирпича, натурального и искусственного камня, штукатурки от высолов (солевых отложений) и стойких атмосферных загрязнений.
Область применения	Применяется для очистки фасадов зданий и строений от солевых отложений (высолов) и атмосферных загрязнений.
Преимущества	• эффективно очищает растворимые и нерастворимые в воде загрязнения, соли карбонатного и сульфатного происхождения • не оставляет следов после обработки и высыхания • короткое время реакции
Подготовка поверхности	Перед нанесением необходимо удалить загрязнения, непрочные участки высолов с помощью щёток с искусственной щетиной, очистить и обеспылить основание. Обрабатываемая поверхность должна быть сухой.
Способ применения	Перед началом работ тщательно перемешать. Наносить на обрабатываемую поверхность при помощи кисти, валика, распылителя в течении 1 – 2 минут, не допуская подтеков, до визуального растворения высолов и (или) прекращения химической реакции. Затем необходимо удалить продукты реакции с высохшей поверхности сухой щеткой, либо влажной (но не мокрой) тряпкой. При очистке от атмосферных загрязнений смывать струей воды под давлением 100 бар, либо водой с применением щеток с искусственной щетиной. При замедленной реакции между очистителем фасадов и солями на поверхности необходимо произвести повторную обработку. После высыхания обработанной поверхности (через 24-48 часов) для её защиты от намокания (дождь, мокрый снег и т.д.) и возможного появления повторных высолов, необходимо произвести обработку гидрофобизирующим составом ecoroom ЭКОСИЛК БАЗА А-10, ЭКОСИЛК ЛЮКС А-30, ЭКОСИЛК ОРГАНИК А-20. Обработку производить только в сухую погоду при температуре от +5°C до +30°C, избегая прямого солнечного излучения. При удалении высолов или загрязнений с искусственных декоративных материалов необходима предварительная пробная обработка, т.к. возможно разрушение нестойких красителей. Не подлежащие обработке поверхности защищать от попадания состава.

**Меры
предосторожности**

Работать в хорошо проветриваемых помещениях, с использованием спецодежды и средств индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов. Не допускать попадания на кожу, в глаза. При попадании в глаза промыть большим количеством воды, обратиться к врачу. Не предназначено для приема внутрь.

Ограничения

Не допускается нанесение очистителя фасадов Т-10 при температуре воздуха и температуре основания ниже +5°C. Не допускается разбавление состава. Не допускается нанесение на влажные, мокрые или сырые основания. Не смешивать с другими типами лакокрасочных материалов.

**Технические
характеристики**

Внешний вид	Жидкость от светло-желтого до красного цвета.
Расход л./м ²	4-5
Плотность, г/см ³	0,88 – 1,24
Показатель активности водородных ионов (рН), не более	1,5
Способ нанесения	кисть, валик, распылитель
Разбавитель	вода
Растворяющая способность, г/100 мл очистителя, не менее: - кальция сернокислого - кальция углекислого	1,3 15,0

Расход

1 л. на 4-5 м² в зависимости от степени загрязнения, фактуры поверхности и впитывающей способности основания.

Время высыхания

Последующую обработку поверхности гидрофобизаторами еcoroom проводить не ранее чем через 1-2 суток.

Хранение

Хранить в плотно закрытой заводской таре при температуре не ниже 0°C и не выше + 30°C. Избегать попадания прямых солнечных лучей. Срок годности 12 месяцев от даты изготовления.

Фасовка

1л., 5л., 10л. Пластиковая канистра.