

+7 (800)-775-07-54 info@ecoroom.ru ecoroom.ru



ГИДРОФОБИЗАТОР ECOSILK A-10

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

 Высококачественный кремнийорганический воднодисперсионный состав применяется для создания защитного водонепроницаемого слоя на различных видах строительных объектов, конструкций поверхностей из кирпича, керамической плитки, бетона, штукатурки, пенобетона, шифера, дерева, ЦСП, ДВП, искусственного натурального И камня декоративных минеральных отделочных материалов.

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Не изменяет внешний вид покрытия
- Не снижает паропроницаемости обработанного материала
- Препятствует появлению повторных высолов
- Проникает в основания до 30 мм
- ❖ Прогнозируемый срок службы 10-12 лет
- Увеличивает стойкость к атмосферным воздействиям любых минеральных поверхностей: кирпичных и бетонных фасадов, заборов, тротуарной плитки, декоративных минеральных отделочных и прочих материалов
- Значительно снижает возможность обледенения и загрязнения обработанной поверхности
- Защищает от появления плесени и распространения микроорганизмов
- Пожаро- и взрывобезопасный
- Экологически чистый продукт, без запаха

TECHNICAL INFORMATION



Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания есогоот оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без





+7 (800)-775-07-54 info@ecoroom.ru ecoroom.ru

| Техническая характеристика | Показатель |
|---|---|
| Внешний вид | Жидкость белого цвета |
| Цвет пленки после высыхания | Прозрачный |
| Расход на один слой, г/м² | 150-350 (зависит от впитываемости основания) |
| рН | 5,5-9,5 |
| Плотность, кг/л | 1,00 |
| Количество циклов замораживания/размораживания | 10 |
| Диапазон температур применения, °С | от +5 до +30 |
| Снижение водопоглощения: бетона, раз, не менее Кирпича, раз, не менее | 3 20 |
| Время высыхания (при температуре +23°С и относительной влажности воздуха 70%) часов, не более | 1,0 |
| Срок годности, месяцев | 18 |

TECHNICAL INFORMATION

X

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться я гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания есогоом оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.





+7 (800)-775-07-54

info@ecoroom.ru ecoroom.ru

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

- ❖ Поверхности должны быть сухими, чистыми, без следов пыли, масла и жира
- ❖ При необходимости удалить непрочные фрагменты и устранить имеющиеся на поверхности дефекты

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Перед началом работ тщательно перемешать
- Наносить кистью, валиком или распылителем в несколько слоев (с интервалом 5-10 минут) до полного насыщения поверхности
- ❖ Применять при температуре не ниже от +5°C до +30°C
- ❖ Если обрабатываемая поверхность подверглась образованию высолов, то их рекомендуется очистить с помощью очистителей ecoroom T-10 и T-30
- Рабочие инструменты после окончания работ промыть водой
- В течение 24 часов после обработки необходимо обеспечить защиту обработанной поверхности от атмосферных осадков
- ❖ Неабсорбирующие поверхности (стекло, пластик, металл) защищать от попадания материала

COCTAB

❖ Вода, силан-силоксановая эмульсия, функциональные добавки

РАСХОД

❖ 150-350 г/м² в зависимости от фактуры поверхности и впитывающей способности основания

TECHNICAL INFORMATION



Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование прорукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания есло по право изменять и обновлять техническое описание без





+7 (800)-775-07-54

info@ecoroom.ru

ecoroom.ru

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

 ◆ Время высыхания не более 1 часа при температуре +23°С и относительной влажности воздуха 70%

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ◆ Работать в хорошо проветриваемых помещениях, с использованием спецодежды и средств индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов
- Не допускать попадания на кожу, в глаза
- При попадании в глаза промыть большим количеством воды, обратиться к врачу
- Не предназначено для приема внутрь

ХРАНЕНИЕ

❖ Гарантийный срок хранения – 18 месяцев в ненарушенной заводской упаковке при температуре от +5°C до + 30°C

УПАКОВКА

- Пластиковая бутылка, 1 л
- Пластиковая канистра, 5 л
- Пластиковая канистра, 10 л

\mathbf{X}

TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой техническом годдержки. Компания есогоом оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без

