

+7 (800)-775-07-54

info@ecoroom.ru

ecoroom.ru



КЛЕЙ-ГЕРМЕТИК «ЖИДКИЕ ГВОЗДИ» БЕЛЫЙ AS-111

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

❖ Высококачественный однокомпонентный белый клей-герметик на акрилатной основе применяемый для монтажа и склеивания дерева, фанеры, ДСП, металла, керамической плитки, гипсокартона, стекла, пластика и пенополистирола к бетонным, гипсовым, гипсокартонным, кирпичным, каменным, керамическим и ПВХ поверхностям.

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- ❖ Удобен в нанесении
- ❖ Высокая адгезия к бетону, фанере, ДСП, кирпичу, камню, керамике, гипсокартону и ПВХ
- ❖ Высокая прочность клеевого соединения
- ❖ Атмосферостойкий
- ❖ Устойчивый к УФ-облучению
- ❖ Легко окрашиваемый
- ❖ Защищает от появления плесени и распространения микроорганизмов
- ❖ Не содержит вредных органических растворителей
- ❖ Легко очищается водой до высыхания
- ❖ Не выделяет вредных и токсичных веществ в окружающую среду
- ❖ Экологически чистый продукт

TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.



+7 (800)-775-07-54

info@ecoroom.ru

ecoroom.ru

Техническая характеристика	Показатель
Цвет	Белый
Химическая основа	Акрилатная дисперсия
Плотность, кг/л	1,30
Расход, мл/пог.м.	15-30
Прочность на сдвиг, Н/мм ² , не менее	2
Относительное удлинение в момент разрыва на образцах швов, %, не менее	100
Условная прочность в момент разрыва, МПа, не менее	0,5
Диапазон температур применения, °С	от +5 до +35
Диапазон температур эксплуатации, °С	от -60 до +110
Количество циклов замораживания/размораживания	10
Срок годности, месяцев	18

TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.

+7 (800)-775-07-54

info@ecoroom.ru

ecoroom.ru

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

- ❖ Подходит для абсорбирующих оснований. Влажность бетонных оснований не должна превышать 4%, а влажность деревянных оснований не должна превышать 8%
- ❖ Поверхность обеспылить, обезжирить, удалить любые загрязнения, затем высушить
- ❖ При необходимости удалить непрочные фрагменты и устранить имеющиеся на поверхности дефекты
- ❖ Для равномерного высыхания клея рекомендуется обработать основание с помощью акриловой грунтовки еcoroom глубокого проникновения Р-03

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- ❖ Применять при температурах не ниже +5°C
- ❖ Перед применением отрезать головку картриджа до резьбы и прикрутить носик
- ❖ Клей-герметик наносят на поверхность с помощью строительного пистолета или другого подходящего инструмента
- ❖ Нанесение на одну из склеиваемых поверхностей производить точечно или полосами, затем плотно прижать к склеиваемой поверхности
- ❖ Склеивание произвести не позднее чем, через 15 мин. после нанесения клея
- ❖ Окончательное формирование клеящего слоя происходит через 72 часа
- ❖ Рабочие инструменты после окончания работ помыть водой
- ❖ Отвердевший клей-герметик удаляется механически

TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания еcoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.

+7 (800)-775-07-54

info@ecoroom.ru

ecoroom.ru

СОСТАВ

- ❖ Вода, композиция дисперсий, модифицирующие добавки

РАСХОД

- ❖ 25 мл/пог.м. (при ширине и толщине наносимого слоя 5 мм)

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

- ❖ Схватывание происходит в течение 20 минут, полностью полимеризуется в течение 24-48 часов

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ❖ Избегать попадания в глаза, при попадании в глаза промыть большим количеством воды, обратиться к врачу. Не допускать длительного контакта с кожей, использовать перчатки. Взрывопожаробезопасно, нетоксично, экологически чистый продукт.

ХРАНЕНИЕ

- ❖ Гарантийный срок хранения – 18 месяцев в ненарушенной заводской упаковке при температуре от +5°C до +30°C
- ❖ Транспортировка материала при отрицательных температурах возможна до -30°C и не более 30 суток.
- ❖ Допускается не более 10 циклов замораживания/размораживания.
- ❖ При размораживании материал выдерживают при температуре не менее +5°C не менее 24 часов

УПАКОВКА

- ❖ Картридж, 310 мл (12 шт. в коробке)

TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.

