

+7 (800)-775-07-54

info@ecoroom.ru

ecoroom.ru



ШТУКАТУРКА ТРЕЩИНОСТОЙКАЯ SILKSTONE S-1

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

❖ Готовый к применению материал на основе полимерных смол с минеральным наполнителем фракции 0,5 – 1,0 мм. Применяется в качестве финишного декоративного покрытия для фасадных и внутренних работ. Наносится на бетонные, кирпичные, оштукатуренные и другие минеральные поверхности. Легко наносится и структурируется, обладает высокой степенью адгезии и является однородным по структуре веществом. Образует прочное, мелкозернистое, антивандальное покрытие. После полного высыхания покрытие обладает устойчивостью к ударам дождевых капель, паропрооницаем, стойкостью к ультрафиолетовому излучению.

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- ❖ Хорошая адгезия к бетону, пенобетону, кирпичу и другим минеральным основаниям
- ❖ Скрывает мелкие дефекты стен
- ❖ Высокая степень белизны
- ❖ Атмосферостойкая. Устойчивая к УФ-облучению
- ❖ Грязе- и водоотталкивающая
- ❖ Паропроницаемая
- ❖ Стойкая к мытью бытовыми неабразивными средствами
- ❖ Защищает от появления плесени и распространения микроорганизмов
- ❖ Экологически чистый продукт. Без запаха.

TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.



+7 (800)-775-07-54

info@ecoroom.ru

ecoroom.ru

Техническая характеристика	Показатель
Состав	Водная дисперсия акрилатов, пигмент, наполнитель, специальные добавки
Цвет	Белый, возможна колеровка
Плотность, кг/л	1,70
Расход на один слой, кг/м ²	0,9 – 1,1
pH	7,9
Фракция наполнителя, мм	0,5 – 1,0
Количество циклов замораживания/размораживания	10
Диапазон температур применения, °C	от +5 до +30
Диапазон температур эксплуатации, °C	от -40 до +60
Время высыхания, часов, не более (при температуре +23°C и относительной влажности воздуха не более 70%)	24
Полный набор прочности, дней	2-3
Срок годности, месяцев	18

TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.

+7 (800)-775-07-54

info@ecoroom.ru

ecoroom.ru

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

- ❖ Перед нанесением штукатурки необходимо удалить загрязнения, обеспылить и обезжирить основание, удалить отслаивающиеся фрагменты и устранить имеющиеся на поверхности дефекты

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- ❖ Перед применением тщательно перемешать
- ❖ Наносить нержавеющей кельмой, кистью, валиком, краскопультом с диаметром дюзы не менее 3,0 мм
- ❖ Для снижения вязкости допускается добавление воды не более 3% по массе
- ❖ Применять при температуре не ниже +5°C
- ❖ Рекомендуется применять в системе с грунтовками ecoroom на акриловой основе
- ❖ Инструменты по окончании работ помыть водой

ОГРАНИЧЕНИЯ

- ❖ Не допускается нанесение декоративной резиновой штукатурки для OSB при температуре воздуха, включая температуру основания ниже +5°C
- ❖ Не допускается нанесение на ранее пораженные грибком основания без дополнительной обработки
- ❖ Не допускается разбавление состава более указанных в описании пропорций
- ❖ Не допускается нанесение на влажные, мокрые или сырые основания
- ❖ Не смешивать с другими типами лакокрасочных материалов
- ❖ Не наносить под воздействием прямых солнечных лучей

TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.



+7 (800)-775-07-54

info@ecoroom.ru

ecoroom.ru

СОСТАВ

- ❖ Вода, водная дисперсия акрилатов, пигменты, наполнитель, загуститель, функциональные добавки

РАСХОД

- ❖ 0,9 – 1,1 кг/м² в зависимости от фактуры поверхности и впитывающей способности основания

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

- ❖ Время высыхания до последующей обработки 24 часа при температуре +23°C и относительной влажности воздуха не более 70%. Полное высыхание происходит за три дня. Чем ниже температура и выше влажность воздуха, тем дольше происходит высыхание.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ❖ Работать в хорошо проветриваемых помещениях, с использованием спецодежды и средств индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов
- ❖ Не допускать попадания на кожу, в глаза
- ❖ При попадании в глаза промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу

TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.

+7 (800)-775-07-54

info@ecoroom.ru

ecoroom.ru

ХРАНЕНИЕ

- ❖ Гарантийный срок хранения – 18 месяцев в ненарушенной заводской упаковке при температуре от +5°C до + 30°C.
- ❖ Транспортировка материала при отрицательных температурах возможна до -30°C и не более 30 суток.
- ❖ Допускается не более 10 циклов замораживания/размораживания.
- ❖ При размораживании материал выдерживают при температуре не менее +5°C не менее 24 часов, затем тщательно перемешивают до получения однородной массы.

УПАКОВКА

- ❖ Пластиковое ведро, 18 кг

TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.