

ГИДРОФОБИЗАТОР ecoroom ЭКОСИЛК ОРГАНИК А-20

Описание

Готовый к применению кремнийорганический состав на основе уайт-спирита. Не изменяет внешний вид обработанной поверхности. Обладает высокой проникающей способностью, благодаря чему проникает внутрь обрабатываемого материала на глубину до 50 мм (в зависимости от впитывающей способности основания), защитные свойства покрытия обеспечиваются на всю глубину пропитки сроком службы до 10-12 лет. Может применяться при температуре воздуха и обрабатываемой поверхности до -10°C.

Область применения

Применяется для обработки различных видов строительных объектов, конструкций и поверхностей из кирпича, бетона, штукатурки, пенобетона, шифера, декоративных минеральных отделочных материалов, тротуарной плитки, бордюров.

Преимущества

- обеспечивает наибольшую глубину обработки и защиты материалов
- не снижает паропроницаемости обработанного материала
- обеспечивает эффективную антисептическую защиту
- препятствует появлению повторных высолов
- увеличивает стойкость к атмосферным воздействиям любых минеральных поверхностей: кирпичных и бетонных фасадов, заборов, тротуарной плитки, декоративных минеральных отделочных и прочих материалов
- значительно снижает возможность обледенения и загрязнения обработанной поверхности
- придает материалу высокую коррозионную стойкость

Подготовка поверхности

Перед нанесением необходимо удалить загрязнения, очистить и обеспылить основание. Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, чистой, без следов пыли, масла и жира.

Способ применения

Перед началом работ тщательно перемешать. Наносить кистью, валиком или распылителем в несколько слоев (с интервалом 5-10 минут) до полного насыщения поверхности. Применять при температуре от -10 до +30 °C. Рекомендуется применять в системе с очистителями фасадов ecoroom. Рабочие инструменты после окончания работ промыть водой. В течение 24 часов после обработки необходимо обеспечить защиту обработанной поверхности от атмосферных осадков. Неабсорбирующие поверхности (стекло, пластик, металл) защищать от попадания материала.

**Меры
предосторожности**

Работать в хорошо проветриваемых помещениях, с использованием спецодежды и средств индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов. Не допускать попадания на кожу, в глаза. При попадании в глаза промыть большим количеством воды, обратиться к врачу. Не предназначено для приема внутрь. Хранить вдали от обогревательных и электроприборов, источников тепла.

Ограничения

Не допускается нанесение гидрофобизатора экосилк органик А-20 при температуре в помещении и температуре основания ниже -10°C. Не допускается нанесение на ранее пораженные грибом основания без дополнительной обработки. Не допускается разбавление состава. Не допускается нанесение на влажные, мокрые или сырые основания. Не смешивать с другими типами лакокрасочных материалов.

**Технические
характеристики**

Внешний вид	прозрачная бесцветная жидкость
Расход на один слой, мл/м ²	150-350
Цвет пленки после высыхания	прозрачный
Плотность, г/см ³	0,88-1,25
pH	5,5-9,5
Способ нанесения	кисть, валик, безвоздушный метод
Разбавитель	Уайт спирт
Снижение водопоглощения: бетона, раз, не менее кирпича, раз, не менее	3 20

Состав

Уайт спирт, силан силоксановая эмульсия, функциональные добавки.

Расход

150-350 мл/м² в зависимости от фактуры поверхности и впитывающей способности основания.

Время высыхания

Водоотталкивающий эффект наступает в течение 24 часов (при температуре воздуха +20°C и относительной влажности 65%).

Хранение

Хранить в плотно закрытой заводской таре при температуре не ниже +5°C и не выше + 30°C. Избегать попадания прямых солнечных лучей. Срок годности 12 месяцев от даты изготовления.

Фасовка

1л., 5л., 10л. Пластиковая канистра.