ecoroom
BUILDING SOLUTIONS

+7 (800)-775-07-54

info@ecoroom.ru

ecoroom.ru

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ АКРИЛОВАЯ 1331

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Высококачественная готовая к применению мастика на основе акрилатной дисперсии предназначена для надежной гидроизоляции бетонных и отштукатуренных поверхностей внутри и снаружи помещений, в местах с повышенной влажностью(ванные, туалеты, душевые, кухни, прачечные, хаммамы, СПА-зоны), оцинкованных поверхностей и алюминия, ПВХ, дерева, крыш, балконов и террас, гипсовых щитов, плоского и волнистого шифера, трибун спортивных объектов, многоуровневых паркингов, гидроизоляция фундамента с внешней стороны. Изоляция стыков строительных конструкций, плит, козырьков и узлов примыкания. Гидроизоляционное покрытие имеет высокую устойчивость к образованию трещин и увеличенную эластичность, что позволяет наносить мастику на поверхности подверженные деформации до 15%.

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Хорошая адгезия к бетону, пенобетону, кирпичу и другим минеральным основаниям
- Герметизация стыков с деформативностью до 15%
- Высокая стойкость к УФ облучению
- Стойкость к перепадам температур
- Высокая износостойкость, высокая прочность на изгиб и сдвиг
- Обеспечение высокопрочной бесшовной гидроизоляции
- Эластичность 700%
- Защищает от появления плесени и распространения микроорганизмов
- Высокое значение паропроницаемости
- Экологически чистый продукт

TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.

ecoroom
BUILDING SOLUTIONS

+7 (800)-775-07-54

info@ecoroom.ru

ecoroom.ru

Техническая характеристика	Показатель
Внешний вид	Однородная масса ультра белого цвета
Плотность, кг/л	1,30
Количество слоев нанесения, не менее	2
Расход на один слой, г/м²	350-600
Прочность сцепления, МПа, не менее	1,5
Ремонт трещин, мм, не менее	1,7 (А4) / 2,7 (А5)
Технологическая пауза между слоями, ч	2-4
Нанесение последующего материала(например, приклеивание керамической плитки), ч, не менее	12
Полный набор прочности, сутки	2-3
Диапазон температур применения, °С	+5 до +40
Диапазон температур эксплуатации, °С	-40 до +80
Количество циклов замораживания/размораживания	10
Срок годности, месяцев	18

TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.

ecoroom®
BUILDING SOLUTIONS

+7 (800)-775-07-54

info@ecoroom.ru

ecoroom.ru

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

- Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, чистой, без следов пыли, масла и жира
- Все углубления на поверхности отремонтировать, заполнив их так, чтобы это не влияло на непрерывность и целостность покрытия
- Гидроизоляцию ecoroom 1331 можно использовать без применения грунтовок, однако, для равномерного высыхания и увеличения адгезии рекомендуется обработать основание с помощью акриловой грунтовки ecoroom глубокого проникновения

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Материал полностью готов к применению, перед использованием рекомендуется перемешать миксером со спиралевидной насадкой на низких оборотах
- Нанесение на поверхность возможно кистью, валиком либо с использованием механического устройства
- Категорически не желательно разводить водой и другими растворителями
- Материал наносится в 2-3 слоя с общей толщиной 1-2 мм
- Второй слой наносится после полного высыхании первого.
- Минимальное время высыхания зависит от температуры окружающего воздуха и составляет от 2 до 4 часов
- Готовое покрытие необходимо защищать от избыточной влаги и механических повреждений не менее 24 часов

СОСТАВ

- Вода, акрилатная дисперсия, модифицирующие добавки.

TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.

ecoroom
BUILDING SOLUTIONS

+7 (800)-775-07-54

info@ecoroom.ru

ecoroom.ru

РАСХОД

- 350-600г/м² (в зависимости от пористости и впитываемости основания), наносится в 2-3 слоя

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

- Время высыхания между слоями 2-4 часа при температуре +23ºС и влажности не более 70%.
- Время высыхания последнего слоя гидроизоляции 24 часа

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Избегать попадания в глаза, при попадании в глаза промыть большим количеством воды, обратиться к врачу. Не допускать длительного контакта с кожей, использовать перчатки. Взрывопожаробезопасно, нетоксично, экологически чистый продукт.

ХРАНЕНИЕ

- Гарантийный срок хранения – 18 месяцев в ненарушенной заводской упаковке при температуре от +5ºС до +30ºС
- Транспортировка материала при отрицательных температурах возможна до -30ºС и не более 30 суток.
- Допускается не более 10 циклов замораживания/размораживания.
- При размораживании материал конденсируют не менее 24 часов при плюсовой температуре и тщательно перемешивают до получения однородной массы.

УПАКОВКА

- 6 кг пластиковое ведро
- 10 кг пластиковое ведро

TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.