

+7 (800)-775-07-54

info@ecoroom.ru

ecoroom.ru



## ГРУНТ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ОТСЕКАЮЩИЙ для OSB

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

❖ Однокомпонентный полиуретановый праймер на основе растворителей применяется как самостоятельное покрытие для грунтования проблемных впитывающих и невпитывающих поверхностей под дальнейшую окраску и шпатлевание внутри и снаружи зданий из дерева, OSB, фанеры, других пористых не влагостойких древесных оснований. Улучшает адгезию лакокрасочных материалов к обрабатываемой поверхности, выравнивает впитывающую способность, обеспыливает основание. Препятствует разрушению смол в составе OSB плит, блокирует их выделение на поверхности и связанное с этим изменение цвета декоративного покрытия

### СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- ❖ Высокая адгезия ко всем древесным материалам
- ❖ Укрепляет и обеспыливает поверхность
- ❖ Увеличивает адгезию с основанием
- ❖ Обладает высокой проникающей способностью
- ❖ Постоянно эластичен
- ❖ Полностью готов к применению, не требует разбавления
- ❖ Защищает от появления плесени и распространения микроорганизмов
- ❖ Атмосферостойкий
- ❖ Хорошая химическая стойкость
- ❖ После полимеризации абсолютно экологически безопасный продукт

### TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.



+7 (800)-775-07-54

info@ecoroom.ru

ecoroom.ru

| Техническая характеристика                                        | Показатель                |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Внешний вид                                                       | Желто-коричневая жидкость |
| Сухой остаток, %                                                  | 60                        |
| Вязкость по Брукфильду (при +23°C), мПа*с                         | 10-30                     |
| Плотность, кг/л                                                   | 0,95                      |
| Время высыхания на отлип (при +23°C и влажности воздуха 70%), мин | 20-30                     |
| Технологическая пауза между слоями, ч                             | 1                         |
| Полный набор прочности, ч                                         | 24                        |
| Расход, г/м <sup>2</sup>                                          | 150-200                   |
| Диапазон температур применения, °C                                | от +5 до +40              |
| Диапазон температур эксплуатации, °C                              | от -60 до +90             |
| Срок годности, месяцев                                            | 12                        |

#### TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.

+7 (800)-775-07-54

info@ecoroom.ru

ecoroom.ru

## ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

- ❖ Перед нанесением необходимо удалить загрязнения, очистить основание от мела и отслаивающихся элементов
- ❖ Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, чистой, без следов пыли, масла и жира
- ❖ При необходимости удалить непрочные фрагменты и устранить имеющиеся на поверхности дефекты

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- ❖ Перед нанесением состав хорошо перемешать
- ❖ Наносить велюровым, меховым валиком, кистью в 1 слой, напитывая и полностью заполняя поры в основании
- ❖ При необходимости допускается нанесение дополнительного слоя грунта. При этом требуется выдержать технологическую паузу не менее 1 часа между наносимыми слоями
- ❖ Рабочие инструменты после окончания работ промыть растворителем на основе толуола, ацетона, уайт-спирита
- ❖ Отвержденный состав не смывается, удаляется только механическим способом

## РАСХОД

- ❖ 150-200 г/м<sup>2</sup> в зависимости от впитывающей способности основания

## ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

- ❖ Время высыхания не более 1 часа при температуре +23°C и относительной влажности воздуха 70%

## TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.

+7 (800)-775-07-54

info@ecoroom.ru

ecoroom.ru

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ❖ Работать в хорошо проветриваемых помещениях, с использованием спецодежды и средств индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов
- ❖ Не допускать попадания на кожу, в глаза
- ❖ При попадании в глаза промыть большим количеством воды, обратиться к врачу

## ХРАНЕНИЕ

- ❖ Гарантийный срок хранения – 12 месяцев в ненарушенной заводской упаковке при температуре от -20°C до + 30°C
- ❖ После транспортировки или хранения при отрицательных температурах, материал необходимо выдерживать в помещении при +23°C не менее 24 часов

## УПАКОВКА

- ❖ 5 л металлическая канистра
- ❖ 10 л металлическая канистра

## TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.