

+7 (800)-775-07-54

info@ecoroom.ru

ecoroom.ru



ШТУКАТУРКА ДЕКОРАТИВНАЯ SILKSTONE ПОЛИМЕРНАЯ «ШУБА»

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

❖ Готовая к применению декоративная штукатурка на основе полимерных смол с минеральным наполнителем для финишной отделки. Для наружных и внутренних работ. Образует прочное и долговечное покрытие с однородно-шероховатой структурой, способное перекрывать мелкие трещины покрытия. Рекомендована для декоративной отделки фасадов зданий, стен вестибюлей, холлов, лестничных клеток. Производится из экологически чистого сырья. Легко наносится и структурируется, обладает высокой адгезией к основанию. Используется в системах теплоизоляции фасадов.

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- ❖ Хорошая адгезия к бетону, пенобетону, кирпичу и другим минеральным основаниям
- ❖ Высокая устойчивость к механическим повреждениям
- ❖ Колеруется в массу по каталогам RAL, NCS, ecoroom (есть возможность подбора цвета по образцу заказчика)
- ❖ Атмосферостойкая
- ❖ Устойчивая к УФ-облучению
- ❖ Паропроницаемая
- ❖ Защищает от появления плесени и распространения микроорганизмов
- ❖ Экологически чистый продукт. Без запаха

TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.



+7 (800)-775-07-54

info@ecoroom.ru

ecoroom.ru

Техническая характеристика		Показатель
Состав		Водная дисперсия акрилатов с минеральными наполнителями
Цвет		Белый, возможна колеровка
Расход на один слой, кг/м ²	фракция 1,5 мм фракция 2.0 мм фракция 2,5 мм	2,0 – 2,3 2,6 – 2,8 3,2 – 3,4
Плотность, кг/л		1,70
Количество циклов замораживания/размораживания		10
Диапазон температур применения, °C		от +5 до +30
Диапазон температур эксплуатации, °C		от -40 до +60
Время высыхания, часов, не более (при температуре +23°C и относительной влажности воздуха не более 70%)		24
Срок годности, месяцев		18

TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.

+7 (800)-775-07-54

info@ecoroom.ru

ecoroom.ru

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

❖ Новые поверхности:

- ❖ Удалить загрязнения, очистить и обеспылить основание, при необходимости удалить имеющиеся дефекты

❖ Старые поверхности:

- ❖ Основания очищаются влажным или сухим способом
- ❖ Пораженные плесенью участки основания предварительно очищают, затем проводят обработку фунгицидными веществами
- ❖ Для растрескивающихся оснований используют специальные системы покрытий
- ❖ Отслаивающиеся, а также не способные выдержать нагрузку участки старых покрытий необходимо удалить, затем очистить поверхность (механическим способом или с использованием смывок)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- ❖ Перед применением тщательно перемешать, используя низкооборотный смеситель
- ❖ Для снижения вязкости можно добавить воды, но не более 3% по объему
- ❖ Наносить нержавеющей кельмой, структурировать круговыми движениями пластиковой тёркой
- ❖ Применять при температуре не ниже +5°C
- ❖ Рекомендуется применять в системе с предварительной обработкой поверхности кварц-грантом SilkStone ecoroom
- ❖ Инструменты по окончании работ помыть водой

TECHNICAL INFORMATION



Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.



+7 (800)-775-07-54

info@ecoroom.ru

ecoroom.ru

ОГРАНИЧЕНИЯ

- ❖ Не допускается нанесение декоративной полимерной штукатурки при температуре воздуха, включая температуру основания ниже +5°C
- ❖ Не допускается нанесение на ранее пораженные грибком основания без дополнительной обработки
- ❖ Не допускается разбавление состава более указанных в описании пропорций
- ❖ Не допускается нанесение на влажные, мокрые или сырые основания
- ❖ Не смешивать с другими типами лакокрасочных материалов
- ❖ Не наносить при воздействии прямых солнечных лучей

СОСТАВ

- ❖ Вода, полимерная дисперсия, пигменты, наполнитель, загуститель, функциональные добавки (диспергаторы, консерванты, пеногаситель)

РАСХОД

- ❖ фракция 1,5 мм / 2,0 – 2,3 кг/м²
- ❖ фракция 2.0 мм / 2,6 – 2,8 кг/м²
- ❖ фракция 2,5 мм / 3,2 – 3,4 кг/м²

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

- ❖ Время высыхания штукатурки до её последующей обработки составляет не менее 24 часов при температуре +23°C и относительной влажности воздуха 70%. Полное высыхание происходит за три дня. Чем ниже температура и выше относительная влажность воздуха, тем дольше происходит процесс высыхания.

TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.



+7 (800)-775-07-54

info@ecoroom.ru

ecoroom.ru

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ❖ Работать в хорошо проветриваемых помещениях, с использованием спецодежды и средств индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов
- ❖ Не допускать попадания на кожу, в глаза
- ❖ При попадании в глаза промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу

ХРАНЕНИЕ

- ❖ Гарантийный срок хранения – 18 месяцев в ненарушенной заводской упаковке при температуре от +5°C до +30°C
- ❖ Транспортировка материала при отрицательных температурах возможна до -30°C и не более 30 суток
- ❖ Допускается не более 10 циклов замораживания/размораживания
- ❖ При размораживании материал конденсируют не менее 24 часов при плюсовой температуре и тщательно перемешивают до получения однородной массы

УПАКОВКА

- ❖ Пластиковое ведро, 18 кг

TECHNICAL INFORMATION



Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.

