

+7 (800)-775-07-54

info@ecoroom.ru

ecoroom.ru



ГЕРМЕТИК АКРИЛОВЫЙ ДЛЯ ПАРКЕТА AS-21

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

❖ Однокомпонентный состав на акрилатной основе для паркета и паркетной доски. Предназначен для герметизации малоподвижных швов и стыков, а также узлов соединений и примыканий при укладке паркета, расшивке стыков паркета и паркетной доски с плиткой и другими напольными покрытиями. Препятствует деформации и набуханию стыков в паркете, попаданию воды и грязи в щели.

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- ❖ Хорошая адгезия к дереву, кирпичу, бетону
- ❖ Высокая защита от проникновения воды в швы и стыки
- ❖ Атмосферостойкий
- ❖ Устойчивый к УФ-облучению
- ❖ Широкая цветовая палитра
- ❖ Обладает высокой эластичностью
- ❖ Защищает от появления плесени и распространения микроорганизмов
- ❖ Экологически чистый продукт

TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.



+7 (800)-775-07-54

info@ecoroom.ru

ecoroom.ru

Техническая характеристика	Показатель
Цвет	Дуб, сосна, бук, венге, махагон, беленый дуб, тик, темный дуб возможна колеровка
Время образования поверхностной пленки, мин	20
Допустимая деформация, %	10-15
Относительное удлинение в момент разрыва на образцах швов, %, не менее	200
Условная прочность в момент разрыва, МПа, не менее	0,6
Твердость по Шор А, усл. ед.	50
Плотность, кг/л	1,60
Усадка герметика, %	10
Диапазон температур применения, °С	от +5 до +35
Диапазон температур эксплуатации, °С	от -30 до +70
Срок годности, месяцев	18
Количество циклов замораживания/размораживания	10
Прогнозируемый срок службы, лет, не менее	15



TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.



+7 (800)-775-07-54

info@ecoroom.ru

ecoroom.ru

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

- ❖ Перед нанесением герметика необходимо очистить поверхность от пыли, загрязнений, масляных и жирных пятен

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- ❖ Герметик наносится на поверхность из картриджа с помощью пистолета таким образом, чтобы обеспечить равномерное, без включений воздуха, материала в шве
- ❖ Рекомендуемый размер отверстия наконечника картриджа 2 – 4 мм
- ❖ После нанесения, необходимо разгладить поверхность герметика придав форму специальным шпателем, а так же удалить излишки
- ❖ Для получения ровных декоративных швов следует применять малярную ленту
- ❖ Работы по герметизации проводить при температуре воздуха от +5°C до +35°C и относительной влажности воздуха не более 70%, включая температуру основания
- ❖ Нанесение на мокрую поверхность не допускается. Нанесенный герметик следует защитить от воздействия прямых солнечных лучей или осадков на время пленкообразования – не менее 2 часов (при +23°C) и не более 24 часов

СОСТАВ

- ❖ Вода, акрилатная дисперсия, наполнитель, пигменты, модифицирующие добавки

РАСХОД

- ❖ 36 - 100 г/пог.м. в зависимости от толщины слоя и ширины шва

TECHNICAL INFORMATION



Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.



+7 (800)-775-07-54

info@ecoroom.ru

ecoroom.ru

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

- ❖ Состав покрывается полимерной пленкой за 20 минут, полностью высыхает за 24-48 часов в зависимости от толщины шва и впитывающей способности основания. Скорость высыхания зависит от температуры и влажности воздуха

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ❖ Избегать попадания в глаза, при попадании в глаза промыть большим количеством воды, обратиться к врачу. Не допускать длительного контакта с кожей, использовать перчатки. Взрывопожаробезопасно, нетоксично, экологически чистый продукт

ХРАНЕНИЕ

- ❖ Гарантийный срок хранения – 18 месяцев в ненарушенной заводской упаковке при температуре от +5°C до +30°C
- ❖ Транспортировка материала при отрицательных температурах возможна до -30°C и не более 30 суток
- ❖ Допускается не более 10 циклов замораживания/размораживания
- ❖ При размораживании материал выдерживают при температуре не менее +5°C не менее 24 часов, затем тщательно перемешивают до получения однородной массы

УПАКОВКА

- ❖ Картридж, 310 мл (12 шт. в коробке)

TECHNICAL INFORMATION



Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.

